PERF

PRODUCT PERFORMANCE PASSION

| | |
|---|---|
| Artículo | GTX23 LOW |
| Categoría | S3 LG SR |
| Tallas | 35 - 48 |
| Encajar | 11 |
| Peso (la mitad par, talla 42) | 550 gr |
| Metal free | No |
| Certificación | CE |

# RACER BOOSTER

## collection

| | |
|---|---|
| **CORTE** | piel flor impermeable y piel resistente a la abrasión |
| **FORRO** | de poliamida, con absorción rápida de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión |
| **PUNTERA** | Alu-S, in aluminio 200 Joule |
| **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN** | no magnético, en material compuesto, 40% más ligero y más flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo que se garantiza una mayor protección cubriendo 100% de la superficie. Certificado EN ISO 12568:2010 |
| **PLANTILLA** | Memorybed Comfortech, plantilla de espuma de memoria |
| **SUELA** | PU doble densidad con óptima absorción de tensiones en la columna vertebral gracias al uso de entresuela de PU suave. Ladder Grip aprobado |

| | | Exigencia EN ISO 20345:2022 | Resultados obtenidos |
|---|---|---|---|
| **CORTE** | | | |
| Permeabilidad al vapor de agua | mg/cmq*h | ≥ 0,8 | 3,5 |
| Coeficiente de permeabilidad | mg/cmq | ≥ 15 | 37 |
| **FORRO** | | | |
| Permeabilidad al vapor de agua | mg/cmq*h | ≥ 2 | 11,1 |
| Coeficiente de permeabilidad | mg/cmq | ≥ 20 | 97,7 |
| **PUNTERA** | | | |
| Resistencia al impacto: luz libre | mm | ≥ 14 | 16 |
| Resistencia a la compresión: luz libre | mm | ≥ 14 | 17 |
| **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN** | | | |
| Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010) | N | ≥ 1100 | ≥ 1100 |
| **RESISTENCIA ELECTRICA** | | | |
| - En condiciones de humedad (85% de humedad relativa) | MΩ | ≥ 0,1 | 19 |
| - En condiciones secas (30% de humedad relativa) | MΩ | ≤ 1000 | 364 |
| **SUELA** | | | |
| Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen | $mm^3$ | ≤ 150 | 42,5 |
| resistencia a la flexión: ampliación de la incisión | mm | ≤ 4 | 0 |
| Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen | % | ≤ 12 | 1,7 |
| Absorción de energía en el talón | J | ≥ 20 | 27 |
| Coeficiente de adherencia de la suela sobre | talón a 7 ° | ≥ 0,13 | 0,28 |
| suelo en acero lubricado por glicerina | en el plan | ≥ 0,18 | 0,25 |
| Coeficiente de adherencia de la suela sobre | talón a 7 ° | ≥ 0,28 | 0,53 |
| suelo de cerámica lubricados por el detergente | en el plan | ≥ 0,32 | 0,45 |

Herritalia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 1.0

MEMORYBED comfortech

bdry

ALU-S

Shield PRO